




CUZ2W



CUZ39



CUZ18



CUZ21



CUZ90




CUZ63




CUZ1L



CUZ1K




CUZ1N




CUZ31




CUZ02



CUZ1R



CUZ1W




CUZ62




CUZ09



CUZ67



CUZ12



CUZ28



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

**PL****Skład**

100% Wełna

**Waga**

460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**

140 cm

**Odporność na ścieranie**

65 000 cykli Martindale'a  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Odporność na światło**

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Odporność koloru na tarcie**

Mokre: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Certyfikaty trudnopalności**

-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Czyszczenie**

-na sucho

**DE****Zusammensetzung**

100% Schurwolle

**Gewicht**

460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**

140 cm

**Scheuerfestigkeit**

65 000 Zyklen Martindale  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Lichtechtheit**

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Reibechtheit**

Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Feuersicherung**

-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Reinigung**

-Trockenreinigung

**EN****Composition**

100% Virgin Wool

**Weight**

460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**

140 cm

**Abrasion Resistance**

65 000 Martindale cycles  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Light Fastness**

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Fastness to Rubbing**

Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Flammability**

-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Cleaning**

-dry cleaning

